

QUALIBIT PREMIUM 4 mm FG

Műszaki adatlap

Alkalmazási terület:	alépitmény szigetelés, csapadékvíz elleni szigetelés alsó rétege.	
Felület	felül:	homokszórás
	alul:	hőre olvadó fólia
Hordozóbetét	típus:	üvegszövet
Cikkszám	11165746	

Alapvető jellemzők	Egység	Névleges érték	Tűréshatár	Teszt EN
Hosszúság	m	10	-	1848-1
Szélesség	m	1	-	1848-1
Vastagság	mm	4	-	1849-1
Külső tűzzel szembeni viselkedés	Broof	Froof	-	13501-5
Tűzállóság	Classe	E	-	13501-1
Vízállóság	kPa	60	≥	1928
Vízállóság	Classe	NPD	-	
Szakítószilárdság H/K	N/50 mm	1000 / 1000	±20%	12311-1
Nyújthatóság maximális húzóerőnél H/K	%	2 / 2	±15	
Ellenállás gyökéráthatolással szemben		NPD	-	13948
Ellenállás statikus terheléssel szemben	kg	10	≥	12730
Ellenállás lökésszerű terheléssel szemben	mm	800	≥	12691
Ellenállás továbbszakadás ellen H/T	N	250 / 300	-30%	12310-1
Kötővarrat hántoló ellenállása	N/50 mm	NPD	-20	12316-1
Kötővarrat nyíró ellenállása	N/50 mm	700 / 700	-20%	12317-1
Hideghajlíthatóság	°C	-10	≤	1109
Páraáteresztő képesség	μ	20000	-	1931
Tartósság öregedés után T: Hidegen hajlítási viselkedés	°C	NPD	15	1296 / 1109
Tartósság öregedés után T: Hőállóság	°C	120	-10	1296 / 1110
Vízállóság	kPa	NPD	≥	14694
Veszélyes anyagok	Ez a termék nem tartalmaz azbesztet vagy kátrányt ⁽²⁾			

Termékleírás:	Qualibit Premium 4 mm FG plasztomerbitumenes hegeszthető lemez.
Alkalmazási terület:	Épületek lágyfedésű tetőinek csapadékvíz elleni szigetelésére, illetve meglévő épületek csapadékvíz elleni szigetelésének felújítására alkalmazható vízszintes- és függőleges felületen. Alépítmény szigetelések.
Felhasználás:	A Qualibit Premium 4 mm FG lemez a vízszigetelés első rétege többrétegű vízszigetelő rendszerben.
Tárolás:	A termék tekercsekben kapható és zsugorfóliázott raklapokra állítva csomagolják. Tartsa a terméket száraz helyen, közvetlen napfénytől, hőforrásoktól és fagypont alatti hőmérséklettől védve.